



REZAKRIL[®] 2K KORRÓZIÓGÁTLÓ TÖLTŐALAPOZÓ

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Kétkomponensű, poliakril-uretán alapú, cinkfoszfát tartalmú alapozó és közbenső festék.

Kereskedelmi elnevezés:

REZAKRIL 2K korróziógátló töltőalapozó „A”

REZAKRIL 2K „B” 002

REZAKRIL 2K „B” 005

REZAKRIL 2K hígító 550

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri fémszerkezetek, járművek korróziógátló alapozására és közbenső festésére, továbbá fafelületek, farostlemez és MDF lapok alapozó festésére használható.

Minőségi jellemzők:

REZAKRIL 2K korróziógátló töltőalapozó „A”

Külső	homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)	min.120 s
Nem illó anyagtartalom	min 68 %
Sűrűség	1,48-1,52 g/cm ³

REZAKRIL 2K „B” 002

Külső	enyhén sárgás folyadék
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C),.	12 sec
Nem illó anyagtartalom	min. 45 %
Sűrűség	0,98-1,02 g/cm ³

REZAKRIL 2K „B” 005

Külső:	színtelen, legfeljebb enyhén sárgás folyadék
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C),	150+/- 10 sec.
Nem illó anyagtartalom: ()	min. 85 tömeg %
Sűrűség: (20 °C,)	1,1-1,15 g/cm ³

REZAKRIL hígító 550

Külső	színtelen folyadék
Sűrűség	0,89-0,92 g/cm ³

Keverési arány:

REZAKRIL 2K B 002 edzővel

6 tömegrész REZAKRIL 2K korróziógátló töltőalapozó „A”
1 tömegrész REZAKRIL 2K „B” 002

REZAKRIL 2K B 005 edzővel

7 tömegrész REZAKRIL 2K korróziógátló töltőalapozó „A”
1 tömegrész REZAKRIL 2K „B” 005

Fazékidő (20 °C-on) min. 4 óra

BEVONAT

Száradási idő (20 °C-on)

porszáraz	1 óra
ragadás mentes (fogásra száraz)	2 óra
száraz	24 óra

Átvonhatóság (20 °C-on) 24 óra

Fényesség matt

EU határérték erre a termékre: (A/j) 500 g/l (2010)

Ez a termék max 360 g/l VOC-t tartalmaz.

Színválaszték: szürke, krém

Elméleti kiadósság: 0,2 kg/m² (60 µm)

A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától.

HASZNÁLAT

Felület előkészítés: Acél felület esetén homok- vagy szemcseszórással Sa 2½, de legalább Sa 2,0 felületi tisztaság szükséges. Fafelület esetén a felületet tisztítani, érdesíteni (csiszolni) szükséges.

Felhordási mód: Használat előtt az „A” komponenst gondosan fel kell keverni, majd 6 tömegrész „A” komponenshez állandó keverés közben 1 tömegrész „B” komponenst kell hozzáadni. A homogenizált anyagot REZAKRIL 2K hígító 550-el kell a felhordási konzisztenciára beállítani. A festéket célszerű szórással felhordani, de ecseteléssel, hengerezéssel is megfelelő felület érhető el.

A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, védőruha) használata javasolt.

BUDALAKK INNOVA KFT.

Átvonhatóság: A fedőréteg felhordása előtt a felület nedvesen vagy szárazon jól csiszolható. A megcsiszolt, portalanított felületet REZAKRIL 2K zománccal, vagy más egy illetve két komponensű festékekkel egyaránt átvonható.

Hígítás: REZAKRIL 2K hígító 550-nel.

Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva az „A” komponens esetén a gyártástól számított 36 hónap, a „B” komponens esetén 12 hónap.

Csomagolás:

„A” komponens:	1-4 literes egységekben.
„B” komponens:	0,33-1-5-20 literes egységekben.
Hígító:	0,5-1-5-20 literes egységekben.

Szállítási információ:

ADR/RID: 3,III
UN szám: 1263, FESTÉK

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülményekkel kell összehangba hozni. Speciális esetekben javasoljuk szakembereink tanácsadását igénybe venni!